

2K クリスタルプロクラー K9040 重量配合表(MSハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2K クリスタルプロクラー K9040	2	100	66	132	198	265	331	662
MSハードナー	1	51	34	68	102	135	169	338

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2K クリスタルプロクラー K9040	1.7	100	57	114	171	228	285	569
2K ソフトナー ニュー	0.3	17	10	19	29	39	48	96
MSハードナー	1	59	33	67	100	134	167	335

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2K クリスタルプロクラー K9040	0.7	34	23	46	69	92	115	231
2K スペシャルマット	1.3	66	45	90	134	179	224	448
MSハードナー	1	47	32	64	97	129	161	322

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2K クリスタルプロクラー K9040	0.9	41	28	55	83	111	139	277
2K スペシャルマット	1.1	59	40	80	120	160	200	399
MSハードナー	1	48	32	65	97	129	162	324

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2K クリスタルプロクラー K9040	1.0	48	32	65	97	130	162	324
2K スペシャルマット	1.0	52	35	70	105	140	175	351
MSハードナー	1	48	33	65	98	130	163	325

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2K クリスタルプロクラー K9040	1.3	63	42	85	127	169	211	423
2K スペシャルマット	0.7	37	25	50	74	99	124	248
MSハードナー	1	49	33	66	99	132	165	329

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

2Kクリスタルプロクラー K9040 重量配合表(VOCハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	4	100	68	136	205	273	341	682
VOCハードナー	1	29	19	39	58	78	97	195
2K シンナー	15%	18	12	25	37	49	62	123

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	3.5	100	59	117	176	235	293	587
2K ソフトナー ニュー	0.5	17	10	20	30	40	50	99
VOCハードナー	1	33	19	38	58	77	96	192
2K シンナー	15%	21	12	24	37	49	61	122

軟質化 (30%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	3.1	100	51	103	154	206	257	514
2K ソフトナー ニュー	0.9	34	17	35	52	70	87	174
VOCハードナー	1	37	19	38	57	76	95	191
2K シンナー	15%	23	12	24	36	48	60	121
	0.75		100	200	300	400	500	1000

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	1.5	34	24	48	72	96	120	239
2Kスペシャルマット	2.5	66	46	92	138	184	229	459
VOCハードナー	1	26	18	37	55	74	92	185
2K シンナー	15%	17	12	23	35	47	58	117
			100	200	300	400	500	1000

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	1.8	41	29	58	87	115	144	289
2Kスペシャルマット	2.2	59	41	82	122	163	204	408
VOCハードナー	1	27	19	37	56	74	93	186
2K シンナー	15%	17	12	24	35	47	59	118

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	2.0	48	33	66	100	133	166	332
2Kスペシャルマット	2.0	52	36	73	109	145	181	363
VOCハードナー	1	27	19	37	56	75	93	187
2K シンナー	15%	17	12	24	35	47	59	118

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルプロクラー K9040	2.6	63	43	87	130	174	217	434
2Kスペシャルマット	1.4	37	26	51	77	103	128	257
VOCハードナー	1	27	19	38	57	76	95	189
2K シンナー	15%	17	12	24	36	48	60	120

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせる場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」