

2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050 重量配合表(MSハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050	2	100	63	127	190	254	317	634
MSハードナー	1	51	32	64	96	128	160	320
2K シンナー	5%	7	5	9	14	18	23	45

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050	1.7	100	55	109	164	219	273	546
2K ソフトナー ニュー	0.3	17	9	18	27	37	46	91
MSハードナー	1	58	32	63	95	127	159	317
2K シンナー	5%	8	4	9	13	18	22	45

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050	0.6	27	18	35	53	70	88	176
2Kスペシャルマット	1.4	73	48	95	143	190	238	475
MSハードナー	1	47	31	61	92	122	153	306
2K シンナー	5%	7	4	9	13	17	22	43

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050	0.8	39	25	51	76	101	126	253
2Kスペシャルマット	1.2	61	40	79	119	158	198	396
MSハードナー	1	47	31	62	92	123	154	308
2K シンナー	5%	7	4	9	13	17	22	43

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050	1.1	51	33	66	99	132	165	329
2Kスペシャルマット	0.9	49	32	63	95	127	158	316
MSハードナー	1	48	31	62	93	124	155	311
2K シンナー	5%	7	4	9	13	18	22	44

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスパレミアムクリアー K9050	1.5	72	46	92	138	185	231	461
2Kスペシャルマット	0.5	28	18	36	54	72	90	179
MSハードナー	1	49	31	63	94	126	157	315
2K シンナー	5%	7	4	9	13	18	22	44

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」



2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050 重量配合表(VOCハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	3	100	59	118	177	236	295	591
VOCハードナー	1	38	22	44	67	89	111	222
2K シンナー	25%	32	19	37	56	75	94	187
	1.00		100	200	300	400	500	1000

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	2.6	100	51	102	153	204	255	509
2K ソフトナー ニュー	0.4	17	9	17	26	34	43	85
VOCハードナー	1	43	22	44	66	88	110	220
2K シンナー	25%	36	19	37	56	74	93	186
	1		100	200	300	400	500	1000

軟質化 (30%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	2.3	100	45	90	134	179	224	448
2K ソフトナー ニュー	0.7	33	15	30	45	60	75	150
VOCハードナー	1	49	22	44	66	87	109	219
2K シンナー	25%	41	18	37	55	74	92	184
	1		100	200	300	400	500	1000

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	0.7	27	16	33	49	66	82	164
2Kスペシャルマット	2.3	73	44	89	133	178	222	445
VOCハードナー	1	35	21	42	64	85	106	212
2K シンナー	25%	29	18	36	54	72	90	179
			100	200	300	400	500	1000

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	10.5	35	22	43	65	86	108	215
2Kスペシャルマット	19.5	65	39	78	117	157	196	391
VOCハードナー	1	35	21	43	64	85	107	213
2K シンナー	25%	30	18	36	54	72	90	180
			100	200	300	400	500	1000

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	1.2	40	24	49	73	98	122	244
2Kスペシャルマット	1.8	60	36	72	108	144	181	361
VOCハードナー	1	35	21	43	64	86	107	214
2K シンナー	25%	30	18	36	54	72	90	181

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kエクスプレスプレミアムクリヤー K9050	1.5	50	30	60	90	121	151	301
2Kスペシャルマット	1.5	50	30	60	90	121	151	301
VOCハードナー	1	36	22	43	65	86	108	215
2K シンナー	25%	30	18	36	54	73	91	182

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせる場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」