

2Kプロダクティブクリアー K9060

MSハードナー

重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	2	100	66	132	199	265	331	662
MSハードナー	1	51	34	68	101	135	169	338

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.7	100	57	114	171	227	284	569
2Kソフトナー ニュー	0.3	17	10	20	29	39	49	98
MSハードナー	1	59	33	67	100	133	167	334

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	0.7	34	23	46	69	92	115	230
2Kスペシャルマット	1.3	66	45	89	134	179	224	447
MSハードナー	1	48	32	64	97	129	161	322

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	0.9	41	28	55	83	111	139	277
2Kスペシャルマット	1.1	59	40	80	120	159	199	399
MSハードナー	1	48	32	65	97	130	162	324

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.0	48	32	65	97	129	162	324
2Kスペシャルマット	1.0	52	35	70	105	140	175	351
MSハードナー	1	48	33	65	98	130	163	326

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.3	63	42	85	127	169	211	423
2Kスペシャルマット	0.7	37	25	50	74	99	124	248
MSハードナー	1	49	33	66	99	132	165	329

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

2Kプロダクティブクリアー K9060

HSハードナー

重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	3	100	68	135	203	271	339	677
HSハードナー	1	35	24	47	71	95	119	237
2K シナー	10%	13	9	17	26	34	43	86

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	2.6	100	58	116	174	233	291	581
2K ソフトナー ニュー	0.4	17	10	20	30	40	50	100
HSハードナー	1	40	23	47	70	94	117	234
2K シナー	10%	15	8	17	25	34	42	84

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.2	36	25	50	75	100	125	249
2Kスペシャルマット	1.8	64	44	89	133	177	221	443
HSハードナー	1	33	23	45	68	91	113	227
2K シナー	10%	12	8	16	25	33	41	82

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.4	43	30	59	89	119	148	297
2Kスペシャルマット	1.6	57	39	79	118	157	197	393
HSハードナー	1	33	23	46	68	91	114	228
2K シナー	10%	12	8	16	25	33	41	82

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.6	50	34	69	103	138	172	344
2Kスペシャルマット	1.4	50	34	69	103	138	172	344
HSハードナー	1	33	23	46	69	92	115	229
2K シナー	10%	12	8	17	25	33	41	83

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	2.1	66	45	90	136	181	226	452
2Kスペシャルマット	0.9	34	23	47	70	93	116	233
HSハードナー	1	34	23	46	70	93	116	232
2K シナー	10%	12	8	17	25	33	42	84

艶消し塗装はハードナー、シナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

2Kプロダクティブクリアー K9060

VOCハードナー

重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	4	100	69	137	206	274	343	686
VOCハードナー	1	28	19	39	58	77	96	193
2K シナー	15%	18	12	24	37	49	61	122

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	3.5	100	59	118	177	235	294	589
2K ソフナー ニュー	0.5	17	10	20	30	40	51	101
VOCハードナー	1	32	19	38	57	76	95	190
2K シナー	15%	20	12	24	36	48	60	120

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.5	36	25	50	76	101	126	252
2Kスペシャルマット	2.5	64	45	90	134	179	224	448
VOCハードナー	1	26	18	37	55	74	92	184
2K シナー	15%	17	12	23	35	46	58	116

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	1.8	43	30	60	90	120	150	300
2Kスペシャルマット	2.2	57	40	80	119	159	199	398
VOCハードナー	1	26	18	37	55	74	92	185
2K シナー	15%	17	12	23	35	47	58	117

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	2.4	58	40	81	121	161	202	403
2Kスペシャルマット	1.6	42	29	58	88	117	146	292
VOCハードナー	1	27	19	37	56	75	93	187
2K シナー	15%	17	12	24	35	47	59	118

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kプロダクティブクリアー K9060	3.0	72	50	100	149	199	249	498
2Kスペシャルマット	1.0	28	19	39	58	77	97	194
VOCハードナー	1	27	19	38	57	76	94	189
2K シナー	15%	17	12	24	36	48	60	119

艶消し塗装はハードナー、シナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」