



VOC HSクリアー K9520 重量配合表 (VOCハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	3	100	65	130	196	261	326	652
VOCハードナー	1	35	23	46	69	92	114	229
2K シナー	15%	18	12	24	36	47	59	119

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	2.6	100	56	113	169	226	282	564
2K ソフトナー ニュー	0.4	16	9	18	27	36	45	90
VOCハードナー	1	40	23	46	68	91	114	228
2K シナー	15%	21	12	24	35	47	59	118

艶消し (2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	1.3	32	23	45	68	90	113	226
2Kスペシャルマット	2.7	68	48	96	144	192	240	480
VOCハードナー	1	25	18	36	54	71	89	178
2K シナー	15%	16	12	23	35	46	58	116

艶消し (4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	1.7	41	29	58	87	116	144	289
2Kスペシャルマット	2.3	59	42	83	125	166	208	416
VOCハードナー	1	25	18	36	54	72	90	179
2K シナー	15%	16	12	23	35	46	58	116

艶消し (5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	1.9	46	32	65	97	130	162	324
2Kスペシャルマット	2.1	54	38	76	114	152	190	380
VOCハードナー	1	25	18	36	54	72	90	179
2K シナー	15%	17	12	23	35	47	58	116

艶消し (8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	2.0	48	34	68	101	135	169	338
2Kスペシャルマット	2.0	52	37	73	110	146	183	366
VOCハードナー	1	26	18	36	54	72	90	180
2K シナー	15%	17	12	23	35	47	58	116

艶消し塗装はハードナー、シナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

VOC HSクリアー K9520

重量配合表(HSハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	2	100	67	134	201	268	335	669
HSハードナー	1	49	33	66	99	132	165	331

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	1.7	100	58	116	174	231	289	579
2K ソフトナー ニュー	0.3	16	9	19	28	37	46	93
HSハードナー	1	57	33	66	99	132	164	329

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	0.6	27	18	37	55	73	92	183
2Kスペシャルマット	1.4	73	50	99	149	198	248	496
HSハードナー	1	47	32	64	96	128	161	321

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	0.7	36	24	49	73	98	122	244
2Kスペシャルマット	1.3	64	43	87	130	173	217	434
HSハードナー	1	48	32	64	97	129	161	322

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	0.8	41	28	56	83	111	139	278
2Kスペシャルマット	1.2	59	40	80	120	160	200	399
HSハードナー	1	48	32	65	97	129	162	323

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOC HSクリアー K9520	0.9	44	30	60	89	119	149	298
2Kスペシャルマット	1.1	56	38	76	114	152	189	379
HSハードナー	1	48	32	65	97	129	162	323

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」