

VOCレスクリヤー K9530

重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCレスクリヤー K9530	3	100	67	133	200	267	333	667
VOCハードナー	1	37	25	49	74	99	124	247
2K シナー(VOCシナースペシャル)	10%	13	9	17	26	34	43	86

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCレスクリヤー K9530	2.6	100	57	115	172	229	287	574
2K ソフトナー ニュー	0.4	17	10	19	29	39	49	97
VOCハードナー	1	43	24	49	73	98	122	245
2K シナー(VOCシナースペシャル)	10%	15	8	17	25	34	42	85

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCレスクリヤー K9530	1.2	27	20	40	59	79	99	198
2Kスペシャルマット	2.8	73	53	107	160	214	267	534
VOCハードナー	1	26	19	37	56	75	94	187
2K シナー(VOCシナースペシャル)	10%	11	8	16	24	32	40	81

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCレスクリヤー K9530	1.5	35	26	51	77	102	128	255
2Kスペシャルマット	2.5	65	47	95	142	190	237	474
VOCハードナー	1	26	19	38	57	75	94	189
2K シナー(VOCシナースペシャル)	10%	11	8	16	24	33	41	82

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCレスクリヤー K9530	1.8	42	31	61	92	122	153	306
2Kスペシャルマット	2.2	58	42	84	127	169	211	422
VOCハードナー	1	26	19	38	57	76	95	190
2K シナー(VOCシナースペシャル)	10%	11	8	16	25	33	41	82

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCレスクリヤー K9530	2.5	59	43	85	128	171	214	427
2Kスペシャルマット	1.5	41	30	59	89	119	148	297
VOCハードナー	1	27	19	39	58	77	96	193
2K シナー(VOCシナースペシャル)	10%	11	8	17	25	33	42	83

艶消し塗装はハードナー、シナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」