

2Kユニバーサルクリヤー 重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリヤー	6	100	84	169	253	337	421	843
VOCハードナー	1	19	16	31	47	63	79	157

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリヤー	5.2	100	72	144	217	289	361	722
2Kソフトナー ニュー	0.8	17	12	25	37	49	61	123
VOCハードナー	1	21	15	31	46	62	77	155

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリヤー	2.1	40	33	66	99	132	165	331
2Kスペシャルマット	2.9	60	50	99	149	199	248	496
VOCハードナー	1	21	17	35	52	69	86	173

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリヤー	2.7	50	41	83	124	165	206	413
2Kスペシャルマット	2.3	50	41	83	124	165	206	413
VOCハードナー	1	21	17	35	52	70	87	174

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリヤー	3.1	60	49	99	148	198	247	494
2Kスペシャルマット	1.9	40	33	66	99	132	165	330
VOCハードナー	1	21	18	35	53	70	88	176

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリヤー	3.6	70	58	115	173	230	288	576
2Kスペシャルマット	1.4	30	25	49	74	99	123	247
VOCハードナー	1	22	18	36	53	71	89	178

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

2Kユニバーサルクリアー 重量配合表(寒冷地仕様)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kユニバーサルクリアー	5	100	75	150	225	300	374	749
VOCハードナー	1	22	17	34	50	67	84	168
VOCシンナースペシャル	10%	11	8	17	25	33	42	83

VOCシンナースペシャル添加量は0～10% (最大)

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」